

防 水 性 無 収 縮 高炉(BB)セメント近似色

Pコーン穴埋め専用の高性能モルタル

コーンモルタル

プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用でき仕上がりもキレイ!!



NET.10kg

Point コンクリート表面より距離が近い、セパの防錆に効果があります。

使用前



使用后



強 度

圧縮強度

46.6 N/mm²※

曲げ強度


8.1 N/mm²※

強 接 着

2.1 N/mm²※

※材令28日での試験数値です。

使用方法



・10kg袋でPコーン(25mm)が280箇所穴埋め可能

注 意 事 項

- ① 充填専用モルタルの為、表面処理には適しません。
- ② 20～25分程で硬化しますので、一回に練る量は1kgが適量です。
- ③ 施工はコテ、ヘラ又は、手で盛りつけます。
- ④ 下地のホコリ等を取り除き、水打ちした後に作業を行ってください。
- ⑤ 施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
- ⑥ 作業中は、手袋をしてください。
- ⑦ 開封後は、湿気を避けて保管し、なるべく早く使い切ってください。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Hoshin

株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp>

■ 東京支店	TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
■ 東北営業所	TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
■ 大阪支店	TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
■ 広島営業所	TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
■ 九州支店	TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
■ 福岡営業所	TEL.092-925-5074 FAX.092-925-5070
■ 本 社	〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953