

HPパーマネントパッチ(開粒型)

アスファルト用 全天候型常温合材



容量

5kg・10kg・15kg・20kg

特長	HPパーマネントパッチ
施工性	タックコート・プライムコートの必要がありません。
全天候型	降雨、降雪後、水が溜まっても施工ができます。
接着性	マンホールなどの鉄部にも付着します。
オリジナル性	地域密着型でオンリーワンの仕様が作れます。

■ 施工方法

- 補修箇所の小石などを取り除いてください。
- HPパーマネントパッチを入れる。(余盛してください。深さの約2割程度)
- 足ふみやスコップ、タンバで少したたきただけで交通開放できます。
(コンパクタを使えば、よく締まります。またスコップやタンバなどの付着を防ぐのは、多少の水をかけてください)
- 交通開放でベタツキが気になる場合は、砂や、石灰を撒いてください。

種類	
HPパーマネントパッチ	開粒タイプ

荷姿			
5kg用	10kg用	15kg用	20kg用

タイプ	
春夏用	秋冬用

使用量 目安	
補修範囲	標準
	深さ 5cm
0.1㎡	20kg
0.2㎡	40kg
0.5㎡	100kg
1㎡	200kg

「アスファルト舗装に発生するポットホールや、マンホール廻りの補修に使用することができる。」

ポットホール補修



NEXCO 施工

マンホール廻り補修



■ 性能表

HPアスファルトバインダー品質規格

試験項目	標準仕様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度 (60℃) #21、20RPM	650~850cps
加熱残分 (260℃) 3時間	5%以下
比重 (25℃)	0.98±0.05

HPパーマネントパッチ品質規格

試験項目	標準仕様
比重 (20℃)	1.9±0.1
100g突き固めテスト (13℃~25℃)	8~60秒
シガーテスト	オイルしみが無いこと
常温剥離テスト	95%以上
ふるいを通過する質量分率 (%) 2.38mm	16%以下
マーシャル安定度	6.81 kN

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336



株式会社 **ホーシン**

〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953