



# クイックパッチ グレー

コンクリート段差修正材

特 長

2mm～40mmの施工厚まで対応可

『しごき』しなくても簡単に表面が滑らかになります

スベリ抵抗値 BPN / 75 以上



エプロンコンクリート補修材

## ■ 選定基準

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 外気温  | 5℃以上                             |
|      | 28℃以上の場合は硬化が早くなります               |
| 適用箇所 | 橋梁伸縮装置による段差 U字溝損傷部<br>コンクリートエプロン |
| 開放時間 | 30分～1時間程度（気温により異なる）              |

## ■ 性能表 / クイックパッチグレー

| 試験項目                                 |     | 試験結果 | 規格値   | 試験方法            |
|--------------------------------------|-----|------|-------|-----------------|
| 圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )            | 1日  | 4.4  | 4以上   | JIS R 5201      |
|                                      | 3日  | 8.6  |       |                 |
|                                      | 7日  | 13.4 |       |                 |
|                                      | 28日 | 19.1 |       |                 |
| 曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )            | 1日  | 1.4  | 15以下  | JIS A 1106      |
|                                      | 3日  | 2.6  |       |                 |
|                                      | 7日  | 5.2  |       |                 |
|                                      | 28日 | 9.7  |       |                 |
| スベリ抵抗値 (BPN)                         |     | 75   | 60以上  | 舗装試験法便覧         |
| 付着強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 下地: コンクリート |     | 1.6  | 1.0以上 | JSCE-K 531-2013 |

※仕上がり色：薄い灰色

『特長』

クイックパッチグレーは2mm～40mmの施工厚まで対応可能です。

『荷姿』




クイックパッチグレー樹脂 800g x 4袋

粉末 4Kg x 4袋

## ■ 施工手順


施工前に下地処理することをおすすめします。



1. 粉末袋の中にクイックパッチ  
グレー樹脂を入れます



2. 20秒～30秒間よく混ぜます。  
(夏場は20秒以内の練り混ぜにしてください)



3. 混練したクイックパッチグレーを  
補修箇所に投入します（補修箇所周辺に  
養生テープ貼ることを推奨します）



4. コテで敷き均します（早めに養生テープを  
剥がしてください）

