



巻/6cm幅

クイックシール

シールコート

プライマー不要

粘着防止剤付 1巻/ボトル

※打継目用には粘着防止剤は付属していません

クイックシールはきれいに簡単に仕上げる商品です
クイックシールは不透水性です

アスファルトの打ち継ぎにシールコートすることで打ち継ぎ目地からの雨水の浸入を防ぎ舗装構造の損傷を抑止します。

■クイックシール 性能一覧表

使用指針	°C	58	64	70	76	82
路面温度適用範囲	-4					
	-10					
	-16					
	-22					
	-28					
	-34					
	-40					

- 使用に適している
- 使用にお勧めできる
- 効力発揮できる限界
- 使用にお勧めできない

断面図



作業状況



<使用目的> クラックシール材

試験項目	標準仕様
フラス脆化点 (ASTM D5329)	-34°C 合格
軟化点 (ASTM D36)	101°C 以上
伸度 25°C (ASTM D113)	1000% 以上

上記に関しましては、ASTM 規格に基づく内容です。

<使用目的> 止水材

試験項目	標準仕様
加圧透水係数	1.64E -10 ⁷

<使用目的> 目地材

目地材品質試験	規格仕様
流動試験 (A102)	5mm 以下
針入度試験 (A102)	6mm 以下
引張試験 (A102)	3mm 以上

目地材品質試験は舗装調査・試験法便覧に基づき、規格値を合格しています。

■ シールコート手順



1 着工前

舗設作業後。



2 貼り付け作業

クイックシールを貼り付ける。砂、ほこり等は掃除し濡れている場合は乾燥させてください。



3 転圧作業

プレートなどで転圧することをおすすめします。



4 炙り作業

下地の凸凹が浮いてくるまでバーナーで炙る。

(注)シールが炎上しないようにしてください



5 完成

開放する前に粘着防止剤(テック)または砂を撒くことをおすすめします。



粘着防止剤



荷姿 6cm幅×15m 5巻入

規格 クラック補修用(粘着防止剤付)

240221(ver.1.01)



土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 **ホーシン**

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<https://hoshin.co.jp/>

<お問い合わせはこちらから>



ホーくん

<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店(中部営業所/大阪営業所/広島営業所) 九州支店