

# クイックスティック

アスファルト舗装・コンクリート舗装クラックシール材



トーチバーナーで5秒炙れば滴れ落ちます

1本施工能力 約5m

## 適応条件

用途	アスファルト・コンクリート舗装クラック
クラック幅	3mm以上
ひび割れ率	35%未満
路面適応温度	-22℃~64℃
施工外気温度	4℃以上
天候	晴れ等 (雨天施工不可)

ASTM 規格	標準仕様
コーン針入度 (25℃)	25dmm以下
軟化点	93℃以上
伸度 (25℃)	15cm以上
伸度 (4℃)	5cm以上
フラース脆化点	-6℃で曲けても割れません
アスファルト相溶性	適合する
加熱安定温度	210℃
最適流動温度	193℃



箱 / 6本入り  
本 / 4cm × 3cm × 60cm

< お問い合わせ窓口 >

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-925-5074 FAX.092-925-5070

**Hoshin**  
株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp>

■ 本社  
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953